

RAUNHEIMER QUARZSAND

Raunheimer Quarzsand GmbH & Co.KG

Technisches Datenblatt

Raunheimer Quarzsand RQ 10

Körnung: 1,4 / 4,0 mm

Der Raunheimer Quarzsand ist ein aufbereitetes, in seinem chemischen und physikalischen Kennwerten standardisiertes Naturprodukt. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass Veränderungen im Vorkommen (Gewinnungsstätte) auftreten können. Die Aufbereitung umfasst die Entschlammung, Siebung und Trocknung des Quarzsandes. Die hier angegebenen Werte wurden durch ständige Überwachung ermittelt und können daher nur als Durchschnittswerte gesehen werden.

DIN EN 12620:2002 + A1:2008	
Widerstand gegen Alkali-Kieselsäure-Reaktivität	EI
Kornform:	NPD
Rohdichte:	ca. 2,58 Mg/m ³
Wasseraufnahme:	ca. 1,7 M.-%
Gehalt an Feinanteilen:	f ₃
Qualität der Feinanteile:	NPD
Muschelschalengehalt:	NPD
Chloride:	< 0,04 M.-%
Säurelösliches Sulfat:	AS _{0,2}
Gesamtschwefel:	< 1 M.-%
Frost-Tau-Wechselbeständigkeit	NPD
Leichtgewichtige org. Verunreinigungen:	< 0,05 M.-%
Bestandteile die das Erstarrungs- und Erhärteverhalten des Betons verändern:	bestanden

DIN EN 13139:2002 / AC:2004	
Widerstand gegen Alkali-Kieselsäure-Reaktivität	EI
Kornform:	NPD
Rohdichte:	ca. 2,58 Mg/m ³
Wasseraufnahme:	ca. 1,7 M.-%
Gehalt an Feinanteilen:	f ₃
Qualität der Feinanteile:	NPD
Muschelschalengehalt:	NPD
Chloride:	< 0,04 M.-%
Säurelösliches Sulfat:	AS _{0,2}
Gesamtschwefel:	< 1 M.-%
Frost-Tau-Wechselbeständigkeit	NPD
Leichtgewichtige org. Verunreinigungen:	< 0,05 M.-%
Bestandteile die das Erstarrungs- und Erhärteverhalten des Mörtels verändern:	bestanden

Chemische Analyse [M.-%]				
SiO ₂	95,5		P ₂ O ₅	0,033
Al ₂ O ₃	1,88		CaO	0,48
Fe ₂ O ₃	0,34		MgO	0,10
MnO	0,006		K ₂ O	0,83
TiO ₂	0,048		Na ₂ O	0,22

Angaben zur typischen Kornzusammensetzung						
Sorten-Nr.	Korngruppe	werkstypische Kornzusammensetzung				
		Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%				
		2D	1,4D	D	d	0,5d
700	1,4 / 4,0	100	100 - 98	99 - 85	20 - 0	< 5